

# 1K Multi Plastic Primer

Adhesion Primers

06/11/2019






L2.01.05

## DESCRIERE

Primer monocomponent promotor de adeziune pentru vopsirea componentelor din plastic ale autovehiculelor.

### Ratie mixare

1K Multi Plastic Primer – gata de aplicare

<b>Echipament</b>		Duza pistol: 1.2-1.4 mm	Presiune aplicare: 2.0-2.2 bari la intrare pistol
<b>Aplicare</b>		1 strat	
<b>Aerare</b>		Vopsire dupa 20 minute la 20°C	Vopsire in max 24 ore la 20°C
<b>Vopsire cu</b>		Toti primerii, fillerii si vopselele Lesonal	
<b>Protectie</b>		Folositi mijloace de protectie a cailor respiratorii Akzo Nobel Car Refinishes recomanda utilizarea mastii integrale cu aductiune de aer	

Read complete technical data sheet for detailed product information

# 1K Multi Plastic Primer

Adhesion Primers

06/11/2019

L2.01.05

## DESCRIERE

Primer monocomponent promotor de adeziune pentru vopsirea componentelor din plastic ale autovehiculelor..

## PRODUS SI ADITIVI

**Produs** 1K Multi Plastic Primer

**Compozitie chimica** 1K Multi Plastic Primer Rasini Poliolefinice


## METODA DE FOLOSIRE

**Substrat** Toate tipurile de plastic cu exceptia PE (polyetilena) pura

**Preparare substrat** Curatati substratul (fara primer OEM) cu apa calda si detergent.  
Degresati cu Lesonal Degreaser.  
Matuiti cu Scotch Brite S (Gri) .  
Degresare cu Lesonal Degreaser si stergere cu tampon antistatic.

### Mixing ratio

RFU 1K Multi Plastic Primer este gata de aplicare



**Vascozitate de aplicare** 14 - 16 sec. DIN Cup 4 la 20°C

### Pistol de vopsit



**Pistol:**  
HVLP/LVLP  
cana sus

**Duza:**  
1.2-1.4 mm

**Spraying pressure:**  
1.7-2.2 bari

A se consulta manualul de utilizare al pistolului de vopsit

# 1K Multi Plastic Primer

Adhesion Primers

06/11/2019

L2.01.05

## TEHNICA DE APLICARE

### Aplicare



Aplicati un strat ud inchis.

Temperatura min de aplicare: 15°C

**Curatare echipament** Folositi Multi Thinner sau diluant nitrocelulozic

### Uscare



#### Vopsire dupa

20 minute la 20°C

#### Vopsire in max

24 ore la 20°C

**Grosime strat** 1 – 4 microni

**Consum material** 1 µm grosime strat : 11.4 m<sup>2</sup>/l

Nota: Consumul practic de material depinde de mai multi factori, cum ar fi forma piesei, rugozitatea suprafetei, metoda de aplicare si circumstantele de aplicare

**Vopsire cu** Toti primerii, fillerii si vopselele Lesonal

**Depozitare** Evitati fluctuatiile extreme de temperatura si umiditate mare

**Garantie** 2 ani la 20°C

### COV

#### 2004/42/IIB(e)(840)780

Valoarea EU de limita COV pentru acest produs (categorie de produs: IIB.e) in forma gata pentru folosire este de max 840 g/l .

Continutul de COV al acestui produs gata de aplicare este de max. 780 g/l

# 1K Multi Plastic Primer

Adhesion Primers

06/11/2019

L2.01.05

**NOTA MPORTANTA** Informatiile din acest document nu au intentia a fi exhaustive si sunt bazate pe conditiile prezente ale conostintelor noastre sub legile curente: orice persoana care foloseste acest produs pentru orice altceva decat a fost recomandat in fisa tehnica fara obtinerea scrisa a confirmarii din partea noastra o face pe propriul risc. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa-si ia toate masurile cu privire la regulile si legislatia locala. Intotdeauna cititi Fisele Tehnice si de Material pentru aceste produse daca sunt disponibile. Toate infortmatiiile ce vi se dau despre acest produs de catre noi sunt corecte dupa cunostintele prezente dar nu avem control asupra calitatii substratului sau a celorlalti factori care pot afecta folosirea si aplicarea acestui produs. Prin urmare, daca nu va este specificat in scris consimtamentul nostru, nu asiguram nici o garantie pentru performantele produsului sau orice alta pierdere sau despagubire produsa prin folosirea acestui produs. Toate produsele si informatiile tehnice date sunt subiectul conditiilor si termenilor nostri de vanzare. Trebuie sa cereti o copie a acestui document si sa-l cititi cu atentie. Informatiile continute in acest document pot fi modificate din timp in timp in lumina experientei si a continuei dezvoltari. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca acest document este in uz inaintea folosirii produsului.

**Numele Brandului mentionat in acest document este marca inregistrata si este licenta a Akzo Nobel.**

**Head Office**

**Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)**